



Pall-X 325

Watergedragen 1 component grondlak (te spanen en te rollen) voor sterk zuigende parketsoorten

Toepassingen:

Watergedragen 1 component grondlak ter voorbereiding van het aflakken van de parketvloer.

Geschikt o.a. voor de oppervlaktebehandeling van:

- geschuurde parket- en houtenvloeren
- volledig geschuurd kant en klaar parket
- massieve delen
- parket op vloerverwarming

Richtlijn:

Bij uitstek te gebruiken, waar sterk zuigende houtsoorten zoals beuken, esdoorn, essen etc. gelakt worden en geen intensivering van de houtkleur gewenst wordt.

Eigenschappen / Productvoordelen:

Watergedragen 1 component grondlak, aan te brengen met roller of spaan, met een helder en gelijkmatig resultaat. Grote betrouwbaarheid voor sterk zuigende houtsoorten.

- Gebruiksklaar
- Gemakkelijk te verwerken
- Goed vulvermogen
- Geeft egaal uiterlijk
- Minimale kantverlijming
- Geen kleurverdieping

Technische gegevens:

Verpakking:	Kunststofcan
Grootte:	5 liter
Houdbaarheid:	ca. 12 maanden
Kleur:	wit
Verbruik:	ca. 100 – 130 ml/m ² bij 1 rollaag ca. 60 ml/m ² bij 2 x spanen
Verwerkingstemperatuur:	18 – 25 °C
Stofdroog:	na ca. 90 minuten* rollen na ca. 45 minuten* spanen
Overlakbaar:	na ca. 120 minuten* rollen na ca. 60 minuten* spanen

* Bij normale omstandigheden.



Pall-X 325

Vorbereiding van de ondergrond:

De eerste schuurgang uitvoeren met de bandschuurmachine, korrel 36-60 voorschuren. Daarna schuren met korrel 80 en vervolgens kunnen de voegen en spijkergaatjes met Pallmann PALL-X KITT gekit worden. Vervolgens wordt met Pallmann schuurpapier korrel 100 (bandschuurmachine) geschuurd. De laatste schuurgang wordt met Pallmann schuurpapier korrel 120 (éénschijfsmachine of bandschuurmachine) uitgevoerd. Het af te lakken oppervlak moet na de laatste schuurgang schoon, droog en vrij zijn van schuurstof en vuil.

Verwerking:

1. De verpakking voor gebruik op kamertemperatuur laten komen en goed schudden. Vervolgens de inhoud in een schone emmer overgieten.
2. Een laag Pall-X 325 met de Pallmann lakroller (microvezel 25 cm) gelijkmatig en vol op de ondergrond aanbrengen. Wordt de grondlak met een spaan opgebracht, dan tenminste 2 lagen kruislings spanen, waarbij spaanstrepen en overlappingsen moeten worden vermeden.
3. Het gegronde oppervlak is overlakbaar: na ca. 120 minuten met de roller aangebracht, na ca. 60 minuten met de spaan opgebracht.
4. De grondlak moet dezelfde dag worden voorzien van de eerste aflaklaag.
5. Gereedschappen na gebruik met water schoonmaken.

Verbruiksgegevens:

Aanbevolen: 1 x rollen of 2 x spanen:

Methode:	Verbruik per m2:	Aantal m2 per liter:
1 x rollen	100 – 130 ml/m2	7 – 10 m2
2 x spanen	60 ml/m2	15 – 17 m2

Belangrijk:

- De originele verpakking is bij droge opslag ten minste 12 maanden te bewaren. Tegen vorst beschermen en niet boven de 40 °C laten komen. Aangebroken verpakkingen goed afsluiten en de inhoud tijdig verwerken.
- Het beste te verwerken bij 18 – 25 °C, relatieve luchtvochtigheid tussen de 35 % en 65 %. Lagere temperaturen en hoge luchtvochtigheid verlengen; hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijd.
- Bij de niet standaard parkethoutsoorten (exoten) gelieve technisch advies in te winnen.
- De grondlak moet dezelfde dag worden voorzien van de eerste aflaklaag.
- De grondlak mag niet worden geschuurd.

Arbeidsveiligheid en milieubescherming:

Voldoet aan de geldende Nederlandse wetgeving. Bij de verwerking is het gebruik van een beschermende huidcrème en ook het ventileren van de ruimtes principieel aan te bevelen.

Afvalverwerking:

Productrestanten zo mogelijk verzamelen en hergebruiken. Niet in het riool, water of in de bodem laten komen. Lege, druijpvrije kunststofkansen zijn recyclebaar. Verpakkingen met vloeibare restinhoud evenals verzamelde, vloeibare productresten zijn chemisch afval. Verpakkingen met uitgeharde restinhoud is bouwafval. Deze gegevens berusten op onze ervaringen en zorgvuldige onderzoeken. De hoeveelheid van de gebruikte materialen evenals de verschillende werkplekken en verwerkingsvoorwaarden kunnen door ons echter niet stuk voor stuk gecontroleerd of beïnvloed worden. De kwaliteit van uw werk is daarom afhankelijk van vaktechnisch inzicht m.b.t. werkplekbeoordeling en productgebruik. In geval van twijfel zelf proeven doen of technische advies inwinnen. De legwijze dient te geschieden conform de voorschriften van de houtleverancier.

Met het verschijnen van dit productblad verliezen alle eerdere productbladen hun geldigheid.