



# Pall-X 340

Watergedragen 1 component grondlak met sterke verdieping van de kleur

## Toepassingen:

Watergedragen 1 component grondlak ter voorbereiding van de parketvloeren voor het aflakken.

Geschikt o.a. voor de oppervlaktebehandeling van:

- geschuurde parket- en houtenvloeren
- volledig geschuurd kant en klaar parket
- massieve delen
- geschikt voor alle parket houtsoorten
- parket op vloerverwarming

## Producteigenschappen / voordelen:

Watergedragen 1 component grondlak met sterke kleurverdieping.

- Gebruiksklaar
- Zeer goede verdieping en intensivering van de kleur
- Droogt zeer snel
- Minimale kantverlijming
- Over te lakken met de Pall-X lakken
- Zeer goed vulvermogen

## Technische gegevens:

Verpakking:	kunststofcan
Grootte:	5 liter
Houdbaarheid:	ca. 12 maanden
Kleur:	wit
Verbruik per laag:	ca. 110 ml/m <sup>2</sup> (1 x rollen)*
Verwerkingstemperatuur:	18 – 25 °C
Stofdroog:	na ca. 40 minuten*
Overlakbaar:	na ca. 60 minuten*

\* Bij normale omstandigheden.

# Pall-X 340

## Vorbereitung van de ondergrond:

De eerste schuurgang uitvoeren met de bandschuurmachine, korrel 36-60 voorschuren. Daarna schuren met korrel 80 en vervolgens kunnen de voegen en spijkergaatjes met Pallmann PALL-X KITT gekit worden. Vervolgens wordt met Pallmann schuurpapier korrel 100 (bandschuurmachine) geschuurd. De laatste schuurgang wordt met Pallmann schuurpapier korrel 120 (éénschijfsmachine of bandschuurmachine) uitgevoerd. Het af te lakken oppervlak moet na de laatste schuurgang schoon, droog en vrij zijn van schuurstof en vuil

## Verwerking:

1. De verpakking voor gebruik op kamertemperatuur laten komen en goed schudden.
2. Een laag Pall-X 340 met de Pallmann lakroller (microvezel 25 cm) gelijkmatig en vol aanbrengen.
3. Het gegronde oppervlak kan na een droogtijd van ca. 60 minuten met alle Pall-X lakken overgelakt worden. Pall-X 340 moet op de dag van het gronden met een laklaag uit de Pall-X serie worden overgelakt.
4. De grondlak moet dezelfde dag worden voorzien van de eerste aflaklaag.
5. De grondlak mag niet worden geschuurd.
6. Gereedschappen na gebruik met water schoonmaken.

## Verbruiksgegevens:

Aanbevolen: 1 x rollen of 2 x spanen:

Methode:	Verbruik per m2:	Aantal m2 per liter:
1 x rollen	100 – 130 ml/m2	7 – 10 m2

## Belangrijk:

- De originele verpakking is bij matig koele opslag tenminste 12 maanden te bewaren. Aangebroken verpakkingen direct goed afsluiten en tijdig verwerken.
- Het beste te verwerken bij 18 – 25 °C, relatieve luchtvochtigheid tussen 35 % en 65 %. Lagere temperaturen en hoge luchtvochtigheid verlengen, hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijd.
- Bij de niet standaard parkethoutsoorten (exoten) gelieve technisch advies in te winnen.
- De grondlak moet dezelfde dag worden voorzien van de eerste aflaklaag.
- De grondlak mag niet worden geschuurd.

## Arbeidsveiligheid en milieubescherming:

Voldoet aan geldende Nederlandse wet- en regelgeving. Bij de verwerking is het gebruik van een beschermende huidcrème en ook het ventileren van de ruimtes principieel aan te bevelen.

## Afvalverwerking:

Productrestanten zo mogelijk verzamelen en hergebruiken. Niet in het riool, water of in de bodem laten komen. Lege, druipvrije kunststofkansen zijn recyclebaar. Verpakkingen met vloeibare restinhoud evenals verzamelde, vloeibare productresten zijn chemisch afval.

Verpakkingen met uitgeharde restinhoud is bouwafval. Deze gegevens berusten op onze ervaringen en zorgvuldige onderzoeken. De hoeveelheid van de gebruikte materialen evenals de verschillende werkplekken en verwerkingsvoorwaarden kunnen door ons echter niet stuk voor stuk gecontroleerd of beïnvloed worden. De kwaliteit van uw werk is daarom afhankelijk van vaktechnisch inzicht m.b.t. werkplekbeoordeling en productgebruik. In geval van twijfel zelf proeven doen of technische advies inwinnen. De legwijze dient te geschieden conform de voorschriften van de houtleverancier.

Met het verschijnen van dit productblad verliezen alle eerdere productbladen hun geldigheid.