



Pall-X 96

Watergedragen 1 component parketlak voor zwaar belaste parketvloeren

Toepassingen:

Watergedragen 1 component parketlak voor zwaar belaste parketvloeren in woningen en projecten.

Geschikt voor oppervlaktebehandeling van o. a.:

- geschuurde parketvloeren in zwaar belaste ruimtes, zoals scholen, kantoren en winkels
- massieve delen
- parket op vloerverwarmin
- volledig geschuurd kant en klaar parket

Producteigenschappen/ voordelen:

Watergedragen 1 component parketlak. Goed bestand tegen mechanische- en chemische belasting.

- Gebruiksklaar
- Gemakkelijk te verwerken
- Goed te rollen
- Zeer goed vulvermogen
- Zeer snel droog
- Zeer slijtvast

Richtlijn:

Voor het aflakken dient er te allen tijde een grondlak aangebracht te worden, zodat ongewenste kantverlijming van de parketdelen wordt verminderd. Dit geldt in het bijzonder voor kops hout, hoogkantlamel, massieve delen en ook in het algemeen voor parket op vloerverwarming.

Technische gegevens:

Verpakking:	kunststofcan
Grootte:	5 liter
Houdbaarheid:	ca. 12 maanden
Glansgradatie:	mat, halfmat
Kleur:	wit-opaal
Verbruik per laag:	100 – 130 ml/m ²
Verwerkingstemperatuur:	18 – 25 °C
Stofdroog:	na ca. 1 uur*
Beloopbaar:	na ca. 1,5 uur*
Schuurbaar:	na ca. 2 uur*
Volledig doorgehard:	na ca. 14 dagen*

* Bij normale omstandigheden.



Pall-X 96

Vorbereiding van de ondergrond:

De eerste schuurgang uitvoeren met de bandschuurmachine, korrel 36-60 voorschuren. Daarna schuren met korrel 80 en vervolgens kunnen de voegen en spijkergaatjes met Pallmann PALL-X KITT gekit worden. Vervolgens wordt met Pallmann schuurpapier korrel 100 (bandschuurmachine) geschuurd. De laatste schuurgang wordt met Pallmann schuurpapier korrel 120 (éénschijfsmachine of bandschuurmachine) uitgevoerd. Het af te lakken oppervlak moet na de laatste schuurgang schoon, droog en vrij zijn van schuurstof en vuil. Daarna de voor de vloer geschikte Pallmann grondlak gebruiken. Alle grondlakken moeten dezelfde dag overgelakt worden. Ze mogen niet worden geschuurd.

Verwerking:

1. Verpakking voor gebruik op kamertemperatuur laten komen en goed schudden, aansluitend de inhoud in een schone lakemmer overgieten.
2. Pallmann Pall-X 96 met de Pallmann lakroller (microvezel 25 cm) gelijkmatig en vol op de ondergrond aanbrengen. Er moeten tenminste 2 lagen worden aangebracht. Telkens aan de kant beginnen, afwisselend eerst dwars op de nerf, daarna in de richting van de nerf uitrollen. De rolbanen in elkaar laten vloeien. In ruimten met hoge eisen moet een 3e laag worden aangebracht.
3. Droogtijd tot er geschuurd kan worden: ca. 2 uur
Droogtijd bij de opbouw van 3 lagen: 1e laag ca. 2 uur
2e laag ca. 3 uur
4. Voor het aanbrengen van de laatste laag is tussenschuren met een slijpnet of Multilochpad korrel 120 nodig.
5. Gereedschappen na gebruik met water schoonmaken

Verbruiksgegevens:

Aanbevolen hoeveelheid per laag: 100 – 130 ml/m²
Aantal m² per liter per laag: 7 – 10 m²

Belangrijk:

- De originele verpakking is, bij normale opslag, ten minste 12 maanden te bewaren. Tegen vorst beschermen en niet boven de 40 °C laten komen. Aangebroken verpakkingen goed afsluiten en de inhoud tijdig verwerken.
- Het beste te verwerken bij 18 – 25 °C, relatieve luchtvochtigheid tussen 35 % tot 65 %. Lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid verlengen, hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijd.
- Bij de niet standaard parketsoorten (exoten) gelieve technisch advies in te winnen.
- Bij het aflakken van kant en klaar parket de voorschriften van de fabrikant in acht nemen en altijd een hechttest doen.
- Bij matige belasting kan na het opbrengen van de laatste laklaag, na een nacht drogen (bij normale omstandigheden) op de vloer worden gelopen.
- Nieuw gelakte vloeren mogen op zijn vroegst na 14 dagen met een tapijt of andere vloerbedekking en met zware voorwerpen worden belast.
- Nieuw gelakte vloeren mogen op zijn vroegst na 14 dagen met Pallmann Finish Care worden behandeld.
- Regelmatige verzorging met Pallmann Finish Care verbetert het uiterlijk en verhoogt de levensduur van het gelakte oppervlak.

Arbeidsveiligheid en milieubescherming:

Voltoet aan geldende Nederlandse wet- en regelgeving. Bij de verwerking is het gebruik van een beschermende huidcrème en ook het ventileren van de ruimtes principieel aan te bevelen.

Afvalverwerking:

Productrestanten zo mogelijk verzamelen en hergebruiken. Niet in het riool, water of in de bodem laten komen. Lege, druipevrije kunststofkannen zijn recyclebaar. Verpakkingen met vloeibare restinhoud evenals verzamelde, vloeibare productresten zijn chemisch afval.

Verpakkingen met uitgeharde restinhoud is bouwafval. Deze gegevens berusten op onze ervaringen en zorgvuldige onderzoeken. De hoeveelheid van de gebruikte materialen evenals de verschillende werkplekken en verwerkingsvoorwaarden kunnen door ons echter niet stuk voor stuk gecontroleerd of beïnvloed worden. De kwaliteit van uw werk is daarom afhankelijk van vaktechnisch inzicht m.b.t. werkplekbeoordeling en productgebruik. In geval van twijfel zelf proeven doen of technische advies inwinnen. De legwijze dient te geschieden conform de voorschriften van de houtleverancier.

Met het verschijnen van dit productblad verliezen alle eerdere productbladen hun geldigheid.