

## Gekleurde vloerolie op basis van plantaardige oliën en wassen

### Eigenschappen

goede slijtweerstand, waterafstotend, bestand tegen wijn, bier, cola, koffie, thee, vruchtensappen, melk en water conform DIN 68861 1A. Bestand tegen speeksel en zweet conform DIN 53160 en voldoet aan de eisen voor kinderspeelgoed conform EN 71. Floorservice Color Hardwas-olie Classic verdiept de natuurlijke structuur en geeft de behandelde oppervlakte een gekleurde uitstraling.

### Toepassing

Voor alle soorten parket-en plankenvloeren, als impregneer of afwerking.

**Inhoudstoffen:** ricineenolie, natuurhars-ester, isoparaffine, safloorolie, kaolin, colloïdale klei, microwas, kiezelzuur, zinkcarbonaat, cobalt-, zirconium-, zink- en mangaan-octaot als droogstoffen, kleurpigmenten.

### Technische gegevens

**Verwerkingstemperatuur:** niet lager dan 16°C.

**Droogtijd:** 8-12 uur, afhankelijk van omgevingstemperatuur en ventilatie.

**Uithardingstijd:** 10 dagen.

**Materiaalverbruik:** 1 liter = ca. 12 - 15 m<sup>2</sup> bij twee lagen of 24 - 30 m<sup>2</sup> bij een enkele laag.

**Reiniging gereedschap:** met Floorservice Parketreiniger.

**Opslag:** Koel en droog. Bij reeds geopende verpakkingen kan huidvorming optreden. Deze huid voor hernieuwd gebruik verwijderen.

**Veiligheidsadvies:** Met Color Hardwas-olie doordrenkte doeken in water leggen (gevaar van zelfontbranding!). Daarna met het gewone huisvuil verwijderen.

**Reiniging:** Floorservice Parketreiniger.

**Onderhoud:** Floorservice Onderhoudsolie.

**ChemVOCVerfV :** 390 g/l (grenswaarde 01.01.2010: 400 g/l - cat. A/e)

**Kleuren:** 24 kleuren

**Verpakking:** 250 ml, 1 liter

### Verwerking

Voor gebruik goed roeren.

Color Hardwas-olie Classic is gebruiksklaar. De ondergrond moet gladgeschuurd (laatste schuurbeurt met korrel 120), droog (houtvochtigheid max. 14%), stof- en vetvrij zijn. Color Hardwas-olie Classic dun en gelijkmatig met de speciale vloerborstel, mop of spatel aanbrengen. Na 10 tot max. 15 minuten met een éénschijfsmachine en een dik wit kussen inpolijsten en de eventueel overtollige olie met een viltkussen verwijderen. Na een droogtijd van 8 - 12 uur (afhankelijk van omgevingstemperatuur en ventilatie) een tweede laag aanbrengen. In geval van sterk zuigende ondergronden eventueel een derde laag aanbrengen.

Bij exotische houtsoorten (o.a. Iroko, Kambala, Jatoba, Merbau en Afzelia) maar één laag aanbrengen, anders kan het tot vertraging van de droogtijden komen. Eventueel na drie weken met Floorservice Onderhoudsolie (naturel of Color) nabehandelen.

*Bovenstaande productinformatie en advies zijn geheel vrijblijvend en gebaseerd op uitgebreide testen en ervaringen, echter vanwege de komst van nieuwe materialen, verschillende werkwijzen en andere door ons niet te beïnvloeden factoren kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Wij adviseren dan ook in twijfelgevallen vooraf een test te doen.*

01.10.2009

