

High-Solid Concentrate

PALL-X 333 C COLOR CONCENTRATE

Oplosmiddelvrij kleurconcentraat voor het kleuren van parket in combinatie met Pallmann Pall-X 333, Magic Oil Original, Spa, Ergo of 1K Easy

PRODUCTBESCHRIJVING:

Oplosmiddelvrij kleurconcentraat voor het kleuren van parket in combinatie met Pallmann Pall-X 333, Magic Oil Original, Spa, Ergo of 1K Easy.

TOEPASSINGSGBIEDEN:

Combinatie van vloeibare oliën en pigmenten in combinatie met Pallmann Pall-X 333, geschikt voor het kleuren van alle gangbare houtsoorten onder de Pallmann Pall-X 98 Gold, Pall-X Zero en de Pall-X Pure, alsmede de Pallmann Magic Oil 2K. Eventueel ook te mengen met Pallmann Magic Oil Original, Spa, Ergo of 1K Easy.

GESCHIKT VOOR:

- ▶ Geschuurde parket en houten vloeren
- ▶ Parketvloer op vloerverwarming



PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

- ▶ Individueel instelbare houtuitstraling door kleurpigmenten

TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakking	Kunststof verpakking
Verpakkingsgrootte	0,2 l
Houdbaarheid	Minstens 12 maanden, tegen vorst beschermen
Kleur	32 kleuren
Mengverhouding	4 : 1 : 1
Verbruik per laag	ca. 25 – 50 ml/m ²
Optimale verwerkingsomstandigheden	18 °C tot 25 °C en een relatieve luchtvochtigheid > 35% en < 65%. Lagere temperaturen en hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.
Verwerkingstijd	Ca. 1 uur*
Overlaagbaar	Na 24 uur*

*Bij 20 °C en 50% relatieve luchtvochtigheid.

(1) Het verbruik kan variëren afhankelijk van absorptievermogen en de staat van het oppervlak van de te impregneren parketvloer.

VOORBEREIDING:

Het concentraat alleen in combinatie met Pall-X 333, Magic Oil Original, Spa, Ergo of 1K Easy verwerken.

Wanneer de Pall-X 333 Color Concentrate in combinatie wordt gebruikt, moet er rekening worden gehouden dat de kleur afhankelijk is van vele factoren, o.a. van de houtnerf en laatste schuurgang. We adviseren daarom een monster te maken met dezelfde opbouw (inclusief olie of lak) en deze aan de klant voor te leggen voor akkoord.

Bij contact van het product met textiel bestaat zelfontbrandingsgevaar! – zie ook Arbeidsveiligheid en milieubescherming:

Aanbeveling: 1 laag met spaan aanbrengen. Aanbevolen hoeveelheid per laag: 30 ml/m². Het verbruik en de droogtijd variëren volgens het absorptievermogen en de staat van het oppervlak van de te behandelen parketvloer.

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN:

WAARSCHUWING: Bij contact van het product met pads of textiel bestaat zelfontbrandingsgevaar! Daarom gedrenkte doeken, pads e.a. helemaal nat maken en in een hermetisch gesloten recipiënt opslaan/voor afvalverwerking aanbieden. **OPGELET:** het schuurstof van systemen met een oxidatieve droging zijn zelfontbrandbaar! Brandgevaar! Na het schuren, moet het resterend schuurstof nat gemaakt worden en in een hermetisch gesloten recipiënt voor afvalverwerking aangeboden worden.

BELANGRIJKE INFORMATIE:

- ▶ Na toevoeging van de harder mag de verpakking niet meer gesloten worden in verband met explosie gevaar.
- ▶ De originele verpakking is, bij matig koele opslag, ten minste 12 maanden te bewaren. Deze tegen vorst beschermen.
- ▶ Optimale verwerkingscondities: 18 °C tot 25 °C en een relatieve luchtvochtigheid tussen 35% en 65%. Lagere temperaturen en hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. Hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijd.
- ▶ Vele exotische houtsoorten, zoals bijv. Palissander, Lapacho ipe, Gerookt eik of Wengé bevatten inhoudstoffen (bijv. zogenaamde remmers of minerale afzettingen), die tot belangrijke vertragingen m.b.t. droging, verstoring van het oppervlak of verkleuringen kunnen leiden. Op basis van veelvoud en volledig verschillende eigenschappen van vele exotische houtsoorten, dient vooraf advies ingewonnen te worden en eventueel vooraf getest te worden.
- ▶ Gelieve de productinformatiebladen van alle gebruikte materialen en de geldende regelgeving te respecteren (WTCB TV 218 – DIN 18 356 „Parkettarbeiten“, DIN 18367 "Holzpflasterarbeiten" en DIN 18365 "Bodenbelagsarbeiten").
- ▶ Bij grote oppervlaktes adviseren wij om mogelijke lichte kleurverschillen in de charges te voorkomen door alle verpakkingen samen te mengen en daaruit gedeeltes met de B component te mengen. Meng maximaal zo veel tegelijk aan als dat men kan verwerken binnen de open tijd.
- ▶ In algemene zin kan olie licht vergelen onder invloed van UV-licht.
- ▶ Bij gestructureerde parketvloeren de olie druppelgewijs aanbrengen en met een beige pad dun en gelijkmatig verdelen. Polijst of neem overtollige hoeveelheid op met een witte pad. Er mag geen overtollig materiaal op het parketoppervlak achterblijven.

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Oplosmiddelvrij. Niet ontvlambaar, houd echter rekening met het risico van zelfontbranding (zie "Belangrijke informatie"). Bij de verwerking is gebruik van een huidbeschermende crème en ventilatie van de werkruimte principieel aan te bevelen. Bevat Cobaltbis(2-ethylhexanoat). Kan een allergische reactie veroorzaken. Bij contact met de ogen meteen spoelen met water en een arts raadplegen. Bij contact met de huid meteen wassen met veel water en zeep. In acht te nemen zijn o.a.: gevaren-/veiligheidsinstructies op het etiket van de verpakking, het veiligheidsinformatieblad.

AFVALVERWIJDERING:

Productresten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Restloos leeggemaakte, uitgekraabde resp. druppelvrije verpakkingen zijn recyclebaar. Verpakkingen met niet uitgeharde restinhoud en verzamelde, niet uitgeharde productresten zijn chemisch afval. Verpakkingen met uitgeharde restinhoud zijn bouwafval.