

Technisch Informatie Blad

STEP Parketlak 1K Satijn #6660



Toepassing:

Watergedragen 1-componentige polyurethaanlak. Geschikt voor intensief belaste vloeren. Toe te passen als aflak op voorbehandelde ondergronden van hout, linoleum, beton, kurk, etc. Maak op onbekende ondergronden altijd eerst een proefvlak. Zie de WERKWIJZER STEP voor uitgebreide verwerkingsinstructies en legenda van de symbolen. Bel ons gerust als je specifieke vragen hebt.

Onderstaande waarden gelden voor gereed product. Bij de droogomstandigheden is 20°C, 65% RLV en voldoende ventilatie als geldende norm aangehouden.

| | |
|----------------------------------|--|
| Kleur | Bleek witte vloeistof, droogt helder transparant op. Niet vergelend. |
| Glansgraad | Satijn |
| Geur | Mild |
| Vaste stof | ≈30% |
| pH | 7 - 8 |
| Viscositeit/vloeibaarheid | Dun-vloeibaar |
| Schuurbaarheid | Goed |
| Rendement | 8-12 m ² per liter |
| Stofdroog | 1 uur |
| Overlakbaar/ Overschilderbaar | 3 - 4 uur |
| Licht belastbaar | 12 uur |
| Volledig belastbaar | 3 dagen (vloer niet eerder afdekken met folie of tapijten) |
| Krasvastheid | Goed bestand tegen gebruikskrassen, zoals zand onder schoenen, tafel- en stoelpoten, etc. |
| Slijtvastheid | Zeer goed |
| Bestendigheden | Goede chemische bestendigheid tegen water, alcohol en detergenten. Goede vlekbestendigheid tegen koffie, wijn en thee. |
| Stroefheid/anti-slip | Ingesteld voor dagelijks gebruik, lopend verkeer |
| Voldoet aan | Indoor Air Quality: AgBB/DiBt – Duitsland Royal Decree – België |

Technisch Informatie Blad

STEP Parketlak 1K Satijn #6660

| | |
|--|-------------------------------|
| | Emissie klasse A+ - Frankrijk |
|--|-------------------------------|

Beschikbaar in de volgende verpakking(en):

1 liter fles; art.nr. 5510933; EAN 8716544038462 (doos = 12x1ltr)

4 liter can; art.nr. 5510939; EAN 8716544038479 (doos = 4 x 4 ltr)

Zie VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voor veilig en gezond werken.