

Hoogwaardige 1-component olie-was combinatie voor parket

MAGIC OIL 1K EASY

Natuurlijke, oplosmiddelvrije olie-was combinatie, droogt door oxidatie.

PRODUCTBESCHRIJVING:

Olie-was combinatie, die voor een openporig en ademend oppervlak zorgt en het hout een natuurlijk aspect geeft. Het wasaandeel maakt het oppervlak gelijkmatig mat en fluweelachtig. De verbeterde vernetting zorgt voor een nog beter water- en vuilafstotend oppervlak. De geringe vuilopname is vergelijkbaar met die van een gelakte parketvloer. Kan worden ingekleurd met Pallmann Pall-X 333 Color Concentrate.

TOEPASSINGSGBIEDEN:

Combinatie van vloeibare oliën en vloeibare hardwax, geschikt voor impregneren en oppervlakverbetering. Tevens te gebruiken in combinatie met Pallmann Pall-X 333 Color Concentrate om de vloer op kleur te brengen met 1 van de 31 kleuren uit de Color Collection.

GESCHIKT VOOR:

- ▶ Geschuurde houten vloeren
- ▶ Geschuurde belaste parketvloeren, inclusief planken vloeren
- ▶ Geschuurd kopshout
- ▶ Houten meubelen (massief hout)
- ▶ Vloeren op vloerverwarming



PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

- ▶ Gebruiksvriendelijk
- ▶ Aanbrengen met spatel of roller
- ▶ Oplosmiddelvrij
- ▶ Licht verwerkbaar
- ▶ Accentueert de houtkleur en -structuur
- ▶ Bestand tegen gebruikelijke huishoudchemicaliën
- ▶ Ook in combinatie met Pallmann Pall-X 333 Color Concentrate te gebruiken
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / zeer emissiearm

TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakking	Blik
Verpakkingsgrootte	1 en 3 l
Houdbaarheid	Minstens 12 maanden, tegen vorst beschermen
Verbruik	Aanbevolen wordt 2 -3 lagen aan te brengen
Verbruik per laag	Ca. 25 - 50 ml/m ²
Optimale verwerkingsomstandigheden	Tussen 18 - 25 °C bij 35% - 65% relatieve luchtvochtigheid
Overlaagbaar	Na ca. 1 uur*
Mechanisch belastbaar	Na ca. 24 uur*

*Bij 20 °C en 65% luchtvochtigheid.

(1) Het verbruik kan variëren afhankelijk van absorptievermogen en de staat van het oppervlak van de te impregneren parketvloer of houten vloer.

VERBRUIKSGEGEVENS:

Aanbeveling: min. 2 x met spaan aanbrengen. Aanbevolen hoeveelheid per laag: 25-50 ml/m². Bij kopshout ligt het verbruik hoger, ca. 100-140 ml/m² per laag. Het verbruik en de droogtijd variëren volgens het absorptievermogen en de staat van het oppervlak van de te impregneren parketvloer of houten vloer.



BELANGRIJKE AANWIJZINGEN:

WAARSCHUWING: Bij contact van het product met pads of textiel bestaat zelfontbrandingsgevaar! Daarom gedrenkte doeken, pads e.a. helemaal nat maken en in een hermetisch gesloten recipiënt opslaan/voor afvalverwerking aanbieden. **OPGELET:** het schuurstof van systemen met een oxidatieve droging zijn zelfontbrandbaar! Brandgevaar! Na het schuren, moet het resterend schuurstof nat gemaakt worden en in een hermetisch gesloten recipiënt voor afvalverwerking aangeboden worden.

BELANGRIJK:

- ▶ De originele verpakking is, bij matig koele opslag, ten minste 12 maanden te bewaren. Aangebroke verpakkingen goed afsluiten en de inhoud tijdig gebruiken. Tegen vorst beschermen.
- ▶ Optimale verwerkingscondities: 18 °C tot 25 °C en een relatieve luchtvochtigheid tussen 35% en 65%. Lagere temperaturen en hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. Hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijd.
- ▶ Vele exotische houtsoorten, zoals bijv. Palissander, Lapacho ipe, Gerookt eik of Wengé bevatten inhoudsstoffen (bijv. zogenaamde remmers of minerale afzettingen), die tot belangrijke vertragingen m.b.t. droging, verstoring van het oppervlak of verkleuringen kunnen leiden. Op basis van veelvoud en volledig verschillende eigenschappen van vele exotische houtsoorten, dient vooraf advies ingewonnen te worden en eventueel vooraf getest te worden.
- ▶ Bij gestructureerde parketvloeren de olie druppelgewijs aanbrengen en met een beige pad dun en gelijkmatig verdelen. Polijst of neem overtollige hoeveelheid op met een witte pad. Er mag geen overtollig materiaal op het parketoppervlak achterblijven.
- ▶ Als voegenkit adviseren wij Pallmann Pall X Kitt.
- ▶ Nieuw geoliede vloeren mogen op zijn vroegst na 24 uur belast worden.
- ▶ Bij kopshout kan het verbruik zeer sterk toenemen (ca. 140 ml/m²), derhalve bij kopshout altijd minimaal 5 dagen droogtijd aanhouden tot aan de verdere verwerking.
- ▶ Het eerste onderhoud van de Pallmann Magic Oil 1K Easy kan pas na 4-7 dagen worden uitgevoerd. Gebruik Pallmann onderhouds- en reinigingsproducten voor een lange levensduur van uw vloer.
- ▶ Gelieve de productinformatiebladen van alle gebruikte materialen en de geldende regelgeving te respecteren (WTCB TV 218 – DIN 18 356 „Parkettarbeiten“, DIN 18367 "Holzpflasterarbeiten" en DIN 18365 "Bodenbelagsarbeiten").
- ▶ Nieuw geoliede vloeren mogen op zijn vroegst na 4 -7 dagen met een tapijt of andere vloerbedekking en met zware voorwerpen worden belast.
- ▶ Voor vloeren met V-groef dient technisch advies te worden ingewonnen.
- ▶ In algemene zin kan olie licht vergelen onder invloed van UV-licht.
- ▶ Bij grote oppervlaktes adviseren wij, in combinatie met Pallmann Pall-X 333 Color Concentrate, om mogelijke lichte kleurverschillen in de charges te voorkomen om alle verpakkingen samen te mengen. Meng maximaal zo veel tegelijk aan als dat men kan verwerken binnen de open tijd.

BESCHERMING VAN DE WERKPLEK EN HET MILIEU

Niet ontvlambaar, houd echter rekening met het risico van zelfontbranding (zie "Belangrijke informatie"). Bij de verwerking is gebruik van een huidbeschermende crème en ventilatie van de werkruimte principieel aan te bevelen. Na uitharding geurneutraal en ecologisch en fysiologisch zonder risico.

VERWIJDERING:

Productresten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Restloos leeggemaakte, uitgekrabde resp. druppelvrije verpakkingen zijn recyclebaar. Verpakkingen met niet uitgeharde restinhoud en verzamelde, niet uitgeharde productresten zijn chemisch afval. Verpakkingen met uitgeharde restinhoud zijn bouwafval.